

TAVOLA 25 A

Fattore Q di Risonanza	Elasticità Specifica	Young E × cm ²
210	397	119
26	98	119




TAVOLA 25

MATERIALI	Velocità Longitudinale	Densità	Fattore Q di Risonanza	Elasticità Specifica	Young E × cm ²
ABETE	6.300	0,30	210	397	119
EBANO	3.140	1,20	26	98	119